



HECHTMIDDEL

Trass cement houdende hechtbrug voor het verleggen van natuur- en betonstenen

De duurzame oplossing voor uw bestrating

- Voor alle typen belasting
- Geen dilatatie
- Eenvoudig met water aan te maken



Romfix® Hechtmiddel is een trass cement houdende hechtbrug voor het verleggen van natuur- en betonstenen op de gebonden Romfix® Drainagemortel.

EIGENSCHAPPEN

- Voor alle typen belasting
- Geschikt voor nagenoeg alle typen bestrating
- Verwerkbaar tussen 5°C en 30°C
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Eenvoudig met water aan te maken
- Geen dilatatie

TOEPASSING

- Voor bestrating met alle typen belasting
- Natuursteen
- Keramische tegels
- Betonproducten
- Betonplaat
- Gebakken bestrating

TECHNISCHE GEGEVENS

Houdbaarheid


6 maanden bij droge, vorstvrije opslag in originele verpakking.

Dichtheid in droge toestand

1,5 kg/dm³



VERWERKINGSHANDLEIDING



1

Benodigdheden ROMFIX®
Hechtmiddel:

ROMFIX® Hechtmiddel, mixer,
mengkuip, emmer met maatindicatie
of maatbeker, kwast en lijmkam.



2

Meet 8,5 liter schoon water
af en voeg dit toe aan 25 kg
Romfix® Hechtmiddel.



3

Minimaal 3 minuten goed door
mixin. Laat het hechtmiddel 3
minuten rusten. Nogmaals mengen
gedurende 2 minuten. Altijd de
volledige inhoud verwerken.



4

Tegels:
Voorzie de achterzijde van de tegel
volledig van ROMFIX® Hechtmiddel
in een laag van 3 tot 5 mm.



5

Verwerk de tegel. Vervuld
bestratingsmateriaal direct
schoonmaken met water.



6

Overige bestratingsproducten:
Dompel onderzijde bestratingsproduct
in mengkuip met hechtmiddel (voor
tegels, zie foto 4). Let-op; zijkant mee
dompelen tot maximaal 3 centimeter
onder bovenzijde bestratingsproduct.



7

Verwerk de bestrating. Vervuld
bestratingsmateriaal direct
schoonmaken met water.



Bekijk de
instructievideo:
romfix.nl

VERWERKING

1 Bij het aanbrengen van tegels de Romfix® Hechtmiddel
in lagen van ca. 3 tot 5 mm met een kwast of
lijmkam aanbrengen en aansluitend direct in de
verse Romfix® Drainagemortel verwerken.

2 Overige bestratingsproducten in de kuip 2-3 mm in de
Romfix® Hechtmiddel dompelen en aansluitend direct
in de verse Romfix® Drainagemortel verwerken.

Verwerkingstijd
ca. 2 uur (bij +20°C)

Mengverhouding
8,5 liter per 25 kg

Chroomarm volgens TRGS613
Ja

Verwerkingstemperatuur
5°C tot 30°C

Verbruik
25 kg = 19 liter hechtmortel
Ca. 1,3 kg/mm/m²

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

- Bij verlijmde bestrating en tegels is scheurvorming door weersinvloeden, temperatuurswisselingen en verkeersbelasting niet uit te sluiten.
- Niet waterdoorlatende onderbouw kan bij het indringen van vocht schade tot gevolg hebben.
- Gezaagde stenen aan de onderzijde en zijkanten opruwen.
- Het aanbrengen van de bestrating dient met de hand te geschieden en niet te worden nagetrild.
- Dilatatievoegen conform standaard voorschrift aanbrengen (mits van toepassing).
- Bij niet waterdoorlatende onderbouw dient voor voldoende afschot en waterafvoer te worden gezorgd.



ROMFIX® NEDERLAND
Nijverheidsweg 6
7671 DA Vriezenveen
Tel. +31 (0) 88 888 4 111
E-mail: info@romfix.nl
Internet: romfix.nl
ROMFIX® is onderdeel van ROMEX®

Uw contact: